

**Стандарт качества.**  
**Сухие строганные пиломатериалы. Сорт "Конструкционный".**

Структурное  
 подразделение -  
**производственный  
 комбинат "Материк"**

Для всех видов пиломатериалов устанавливается требование к внешнему виду - НЕ допускается пыль, грязь, следы применения, следы химических веществ, следы от обуви и применения техники, нарушение упаковки.

№	Наименование материалов	Обозначение ГОСТ, ТУ, Сортамента	Вид и метод контроля	Параметры контроля (пороки)	Контрольные нормативы (параметры)	Условия хранения:
1	2	3	4	5	6	8
					<b>сорт Конструкционный</b>	
1	Сухие строганные пиломатериалы. Сорт "Конструкционный"	ГОСТ - влажность не должна превышать 16-18% (легкая по весу)	Визуальный осмотр со всех сторон и измерение: - лицевая - торцевая - задняя <b>Предельные отклонения:</b> - по длине -20 +20 мм - по ширине -2+2 мм - по толщине -2+2 мм	Обработка: - лицевая сторона - торцевая - задняя  Форма изделия  сучки здоровые и частично сросшиеся сучки здоровые (выпадающие) сучки здоровые (не выпадающие) черные сучки отверстия от сучков, гнилые сучки и табачные трещины торцевые трещины пластевые  смоляные кармашки прорость (щель с остатками коры)	допускаются незначительные дефекты строжки (шероховатость и мелкий вырыв в зоне сучков), также допускается незначительный непрострог и другие дефекты не влияющие на прочность и несущие свойства материала.  не допускается кривизна, прогиб, покوروبленность  допускаются допускаются допускаются допускаются допускаются, не более 4 шт на изделие, при длине 6 метров, диаметром более 15 мм. Диаметр до 15 мм допускаются допускаются сквозные длиной до 150 мм допускаются косослойные трещины длиной не более 1/3 от длины изделия, глубиной не более 5 мм. Сквозные трещины не допускаются.  допускаются допускается, в размере не более 15x15 см	<b>Хранение пиломатериалов:</b> Материалы должны храниться в помещениях либо под навесами упакованные в пленку. <u>Не допускается использование рваной пленки при покрытии и упаковке материала.</u> Полы под пиломатериалами должны иметь твердое и чистое покрытие. Пакеты устанавливают на бруски позволяющие осуществлять погрузочные работы с применением вилочного автопогрузчика. Упаковка пакетов всех видов пиломатериалов производится согласно Инструкции о приемке и переборке ПКМ.

гниль	не допускается
синева	не допускается
обзол	не допускается

\* допускается до 5 % изделий низшего сорта от общего объема партии.

\* визуальная оценка качества и сортности продукции производится:

\* при прямоугольной строжке по 4 (четырем) сторонам.

\* измерения толщины/ширины материала необходимо производить в не менее 20 см от торца доски и в хорошо простроганом месте.

\* измерения производятся угольником или штангенциркулем, использование рулетки нежелательно из-за большой погрешности.