

Паспорт

Песок для строительных работ сеянный

ГОСТ 8736-93

ООО "ТК Конект"

Определение зернового состава и модуля крупности песков.

1. Зерновой состав

Песок	Полные остатки на сите, %								Модуль крупности
	5,0 мм	2,5 мм	1,25 мм	1,0 мм	0,63 мм	0,315 мм	0,16 мм	дно	
Песок сеянный	0,3	1,3	6,2	10,1	66,0	87,1	96,1	100	2,57

2. Модуль крупности 2,57
3. Насыпная плотность песка в естественном состоянии 1,38 кг/дм³
4. Насыпная плотность песка в высушенном состоянии 1,48 кг/дм³
5. Содержание глины в комках, % Нет
6. Содержание пылевидных илистых и глинистых частиц, % по массе менее 1%
7. К/Фильтрации более 10
8. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке 1 класс

Начальник Испытательной лаборатории ООО «ТК Конект»

Мясникова Е.А.

Красный Сокол –Сеянный 18.10.16

